

のり付き不織布標準接着条件

品名	厚さ/品番	規格	色 (白/黒)	接着条件						
				フラット型プレス			ローラー型プレス			ハンドアイロン
				温度(°C)	圧力(kg/m ²)	時間(秒)	温度(°C)	圧力(kg/m ²)	時間(秒)	
ハイボン	120P	100cm巾x100m	白	140	0.25	8	130	2.5	8	150°C 5~10秒
	130P	100cm巾x100m	白	140	0.3	10	130	3.0	10	150°C 5~10秒
	140P	100cm巾x100m	白	140	0.3	10	130	3.0	10	150°C 5~10秒
	140BP-CL	100cm巾x100m	黒	140	0.3	10	130	3.0	10	150°C 5~10秒
	140WAP	97cm巾x50m	白	140	0.2	6	130	2.0	8~10	140°C 5~7秒
	140WAPB	94cm巾x50m	黒	140	0.2	6	130	2.0	8~10	140°C 5~7秒
	150P	100cm巾x50m	白	140	0.3	10	130	3.0	10	150°C 5~10秒
	150BP-CL	100cm巾x50m	黒	140	0.3	10	130	3.0	10	150°C 5~10秒
	180P	100cm巾x50m	白	150	0.3	10	140	4.0	10	150°C 5~10秒
	S30Pオフ	100cm巾x100m	白	135	0.2	6	130	2.0	8~10	140°C 5~7秒
	2470Pオフ(AH70Pオフ)	100cm巾x50m	白	140	0.25	8	140	2.5	8~10	150°C 5~10秒
	2470BP-CL(AH70BP)	100cm巾x50m	黒	140	0.25	8	140	2.5	8~10	150°C 5~10秒
	2410Pオフ(AH100Pオフ)	100cm巾x50m	白	150	0.3	10	150	3.0	10	150°C 5~12秒
	2410BP-CL(AH100BP)	100cm巾x50m	黒	150	0.3	10	150	3.0	10	150°C 5~12秒
ヒートハイボン	2840P	100cm巾x100m	白	140	0.3	10	130	3.0	10	150°C 5~10秒
	2840BP	100cm巾x100m	黒	140	0.3	10	130	3.0	10	150°C 5~10秒
	2870P	100cm巾x50m	白	150	0.3	10	140	4.0	10	150°C 5~10秒
	2870BP	100cm巾x50m	黒	150	0.3	10	140	4.0	10	150°C 5~10秒
	2810P	100cm巾x50m	白	150	0.3	10	140	4.0	10	150°C 5~10秒
	2810BP	100cm巾x50m	黒	150	0.3	10	140	4.0	10	150°C 5~10秒

※接着条件は目安です。生地の種類や、プレス機により、やや異なります。接着する際には端布でテストを行い、風合いの変化、収縮、接着剤のしみ出し、剥離強度等ご確認の上、ご使用ください。